



ЗАО «АгроМашПром-импорт-экспорт»
ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНЖИНИРИНГ
Член Уральской торгово-промышленной палаты с 2005 года.

Почтовый адрес: 623377, Свердловская область, Полевской район, с. Косой Брод, ул. Чкалова 37
Фактический адрес: 623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Ялунина 13/92
р/сч 40702810216540020852 кор/сч 30101810500000000674
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Екатеринбург
БИК 046577674, ИНН 6626014554, КПП 662601001
ОГРН 1046601622572, ОКПО 75012162
Отдел сбыта: 8 (919) 3931992

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
ТУ 08.12.12-001-45665168-2019
ФРАКЦИЯ 0,2-0,5

Дата отгрузки: _____ Количество: _____
№ вагона(а/машины) _____
Наименование покупателя(ст назначения) _____

Результаты лабораторных испытаний:

№ шп	Наименование показателей	Требование ТУ 08.12.12-001-45665168-2019	Фактические показатели
	Зерновой состав:		
1	Полный остаток на ситах, % по массе, +0,5	5-30	17
	+0,2	75-82	74
	-0,2	5-20	14
	Физические свойства:		
2	Влажность, не более %	0,5	0,05%
	Твёрдость по шкале Мооса	3	3
3	Удельная эффективная активность радионуклидов	до 370 Бк/кг	72
4	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (в среднем по месторождению)	Группа I - V	6,11 (I группа)
5	Содержание глинистых и пылевидных частиц (в среднем по месторождению)	до 0,25%	0,12
6	Содержание зерен слабых пород	до 5%	3,69
7	Марка по дробимости (в среднем по месторождению)	M200	M200
8	Марка по истираемости (в среднем по месторождению)	И4	И4
9	Марка по морозостойкости (в среднем по месторождению)	F15-400	F50
10	Насыпная плотность (тн/м³)	Не нормируется	1,25
11	Содержание вредных компонентов и примесей	Приложение А	В пределах нормы
12	Генетический вид породы		Карбонатные породы

Лаборант _____

Усачев ФВ

(подпись)

Дата выдачи паспорта _____

марта 2026 г.

